

E-G 4 F/K Extra

Produsul

Membrană hidroizolatoare bituminoasă
Fabricarea ei se face conform cerințelor normativului EN ISO 9001
Numărul certificatului este 041008117

Avantaje

- inserție foarte robustă
- raport ideal preț / calitate
- domeniu larg de utilizare

Domenii de utilizare

Într-un singur strat la hidroizolații împotriva umidității solului.
La izolații împotriva apelor industriale se utilizează în două straturi.
În două straturi la izolații împotriva presiunii apelor la fundații.
Ca stratul unu la hidroizolații dublustrat împotriva apelor din precipitații.

Aplicarea

Prin termosudare cu arzător cu flacără sau aer cald
Fixare mecanică cu dibruri, dar în acest caz petrecerile se sudează etanș cu arzător special

Caracteristici tehnice

Grosime	[mm]	±0.2	4
Lățime/lungime	[m]	±1%	1/10
Tipul bitumului			elastomer
Flexibilitate la rece (r=15mm -20 °C) Stabilitate termică (+100 °C)	[C°] [C°]		coresponde coresponde
Tipul armăturii			țesătură fibră de sticlă
Rezistență la rupere long./transv.	[N/5cm]		1000/1000
Alungire la rupere long./transv.	[%]		2
Suprafața superioară			Nisip fin
Suprafața inferioară			folie polipropilenă

Membranele bituminoase termosudabile Villas se încadrează în categoria „C₄” pericol redus la imflamabilitate din punct de vedere al rezistenței la foc.
Din punct de vedere al răspândirii focului, indiferent de stratul suport pe care se aplică membrana, respectiv armătura sa, până la o suprafață de 3000 mp aplicarea se poate face fără nici o restricție.

Agrementare

INCERC București – 001-03/567-2004

Garanție

Firma Villas Hungaria kft acordă, începând cu data de 01.06.2000, o garanție de 12 ani la impermeabilitatea produsului.

VILLAS Hungária kft
H – 8900 Zalaegerszeg
Zrínyi u. 6.
villas@villas.hu
www.villas.hu

