Villox GV 45

Produsul

Membrană bituminoasă hidroizolatoare
Fabricarea ei se face conform cerințelor normativului EN ISO 9001
Numărul certificatului este 041008117

Avantaje

-calitate standard
-domeniu larg de utilizare
-compatibilitate cu alte membrane hidroizolatoare

Domenii de utilizare

Într-un strat sau două straturi la hidroizolații împotriva umidității solului
Strat de bază la hidroizolații dublustrat, în varianta termosudată

Aplicarea

Termosudare cu arzător cu flacără sau aer cald. Temperatura membranei la punerea în operă trebuie să fie peste +5°C.

Caracteristici tehnice

Greutate	[g/mp]		>4500
Lățime/lungime	[m]	±1%	1/10
Tipul bitumului			oxidat
Flexibilitate la rece (r=15 mm 0 ˚C) **Stabilitate termică (+70 ˚C)**	[C°] [C°]		corespunde corespunde
Tipul armăturii			împâslitură fibră de sticlă
Rezistența la rupere **long./transv.** **Alungire la rupere** **long./transv.**	[N/5cm] [%]		≥300/200 2
Suprafața superioară			Nisip
Suprafața inferioară			folie polietilenă

Membranele bituminoase termosudabile Villas se încadrează în categoria „C_4" pericol redus la imflamabilitate din punct de vedere al rezistenței la foc.
Din punct de vedere al răspândirii focului, indiferent de stratul suport pe care se aplică membrana,respectiv armătura sa, până la o suprafață de 3000 mp aplicarea se poate face fără nici o restricție.

Garanție

Firma Villas Hungaria kft acordă, începând cu data de 01.06.2000. o garanție de 5 ani la impermeabilitatea produsului.

VILLAS Hungária kft
H – 8900 Zalaegerszeg
Zrinyi u. 6.
villas@villas.hu
www.villas.hu